

Technisches Datenblatt für FOREX® classic

FOREX® classic ist eine leicht geschäumte, geschlossenenzellig Hartschaumstoffplatte mit einer besonders feinzelligen und homogenen Struktur und seidenmatten Oberflächen.

Technische Werte auf einen Blick

			1 – 4 mm Farben	5 – 19 mm
Rohdichte	DIN 53 479	kg/m ³	700	500
Zugfestigkeit	DIN 53 455	MPa	16	10
Reissdehnung	DIN 53 455	%	34	30
E-Modul (aus Zugversuch)	DIN 53 457	MPa	860	500
Biegefestigkeit	DIN 53 452	MPa	28	20
E-Modul (aus Biegeversuch)	DIN 53 457	MPa	1300	750
Schlagzähigkeit	DIN 53 453	kJ/m ²	15	15
Oberflächenhärte	DIN 53 505	Shore D	>50	>50
Erweichungstemperatur (Vicat A)	DIN 53 460	°C	80	78
Linearer Ausdehnungskoeffizient	DIN 53 461	mm/(m·K)	0,056	0,066
Wärmeleitzahl λ	DIN 52 612	W/(m·K)	0,081	0,066
Wasseraufnahme (23°C – 24 h)	DIN 53 495	%	<1	<1
Brandverhalten (Schweiz)	Brandkennziffer		5.3	5.3
Brandverhalten (Deutschland)	DIN 4102, Teil 1		B1	B1
Brandverhalten (Frankreich)	NF P 92-501		M1	M1
Brandverhalten (Grossbritannien)	BS 476, Part 7	3 – 19 mm	Class 1	Class 1
Brandverhalten (Italien)	CSE-RF 2/75, 3/77		Classe 1	Classe 1
Brandverhalten (USA) (International)	UL94		94V-0	94V-0

Zusätzliche Informationen

Informationen über weitere Materialkennwerte und Produkteigenschaften sind auf Anfrage verfügbar. Ein separates Sicherheitsdatenblatt beschreibt die Hartschaumstoffplatten FOREX® classic im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.

Bei diesen Werten handelt es sich um Richtwerte bei mittlerer Rohdichte. Geringe Abweichungen in Abhängigkeit der Plattendicke und als Folge der verfahrensbedingten Anisotropie des Materials können vorkommen. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Für die Richtigkeit der Angaben und die Resultate, die sich aus deren Gebrauch ergeben, kann jedoch keine Garantie übernommen werden.